

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Antischimmelfarbe super weiß

Verwendung:

SYCOFIX Antischimmelfarbe ist eine hochdeckende, emissionsarme, weiße Dispersionsfarbe mit Filmschutz, die hervorragend geeignet ist als vorbeugender Anstrich oder Sanierungsanstrich auf schimmelgefährdeten oder bereits schimmelbefallenen Innenflächen aus Putz, Beton, Mauerwerk, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten, festhaftende Tapeten u.ä.

Besonders geeignet für Feuchträume, Großküchen, Bäder, schimmelbelastete Gewerberäume, Krankenhäuser und in Räumen der Lebensmittelindustrie.

Eigenschaften:

- anti schimmel (fungizid) wirksam und antibakteriell
- sehr hoher Weißgrad und hochdeckend
- hoch diffusionsfähig
- wasserverdünnbar
- mit Sophia Color Plus Konzentraten einfärbbar
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- emissionsarm, geruchsneutral
- für Innen
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 6 m² / bei einmaligem Anstrich

Technische Daten:

- Daten nach DIN EN 13300:
Nassabriebklasse 3
Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
max. Korngröße: fein
Glanzgrad: matt
- pH-Wert: 8 – 9
- Dichte: 1,45 g/ml
- Viskosität: hochviskos
- Farbton: weiß

Untergründe und deren Vorbehandlung

Zuerst müssen die Ursachen für die Entstehung des Schimmels ermittelt und beseitigt werden!

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein.

Schimmelbefallene Flächen mit SYCOFIX Anti-Schimmel-Spray behandeln.

Putze der Mörtelgruppe PII + III, Betone und Mauerwerk:

Normal saugende Putze, Betone und Mauerwerk ohne Vorbehandlung beschichten. Poröse, sandende, stark saugende Putze, Betone und Mauerwerk mit Sycofix System Tiefgrund Gel grundieren.

Gipsbauplatten und Gipskartonplatten mit SYCOFIX System Tiefgrund Gel 1:1 verdünnt vorbehandeln.

Holz-, Hartfaser- Span- und Sperrholzplatten mit SYCOFIX System Tiefgrund Gel grundieren. Gewachste Platten anschleifen und eine Zwischenbeschichtung mit SYCOFIX Putz- und Haftgrund Gel durchführen. Bei durchschlagenden Vergilbungen ist eine zusätzliche Beschichtung mit SYCOFIX Fleckenisolierspray auszuführen.

Nichthaftende Altanstriche restlos entfernen.

Leimfarbenanstriche abwaschen. Alte Kalk- und Mineralfarbenanstriche mechanisch entfernen, Flächen entstauben und mit Sycofix System Tiefgrund Gel grundieren.

Nicht festhaftende Tapeten restlos entfernen. Kleister- und Makulaturreste abwaschen. Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX Spezialspachtel zu füllen und zu glätten.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund Gel vorzubehandeln.

Matte, schwach saugende Untergründe direkt überarbeiten.

Glänzende Oberflächen oder Lackbeschichtungen wie z.B. Ölsockel mit SYCOFIX Anlauger anrauen. Anschließend eine Zwischenbeschichtung mit SYCOFIX Putz- und Haftgrund Gel unverdünnt durchführen.

Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz von fettlösendem Haushaltsreiniger abwaschen und gut trocknen lassen.

Für Flächen mit sehr starken Nikotinablagerungen sowie Flächen mit extremen Ruß- und Fettverschmutzungen ist eine Vorbehandlung mit SYCOFIX Fleckenisolierspray empfehlenswert.

Ausgetrocknete Wasserflecken durch Abbürsten reinigen. Anschließend ist eine Zwischenbeschichtung mit SYCOFIX Isolierweiß durchzuführen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Anschließend SYCOFIX Antischimmelfarbe super weiß unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen. Zur Vermeidung von Ansätzen wird nass in nass gearbeitet.

Für eine optimale Schutzwirkung sind zwei Anstriche mit SYCOFIX Antischimmelfarbe super weiß unverdünnt erforderlich.

Nach einer Trockenzeit von ca. 4-6 Stunden ist SYCOFIX® Antischimmelfarbe super weiß oberflächentrocken und überstreichbar.

SYCOFIX® Antischimmelfarbe super weiß kann für farbige Anstriche mit max. 1% SOPHIA Color Plus Konzentrat eingefärbt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Airless-Spritzverarbeitung (in Lieferform)

Düse 0,33-0,48 mm

Druck 180-240 bar

Ergiebigkeit:

5 Liter ausreichend für ca. 30 m² / bei einmaligem Anstrich

10 Liter ausreichend für ca. 60 m² / bei einmaligem Anstrich

Inhaltsstoffe:

Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser

Enthält: Gemisch aus 5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden mindestens 24 Monate lagerfähig. Die max. Lagerdauer kann dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf dem Gebinde entnommen werden.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.

Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll entsorgt werden.

Besondere Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: beim Hersteller

Verpackung

750-ml-Dose (4 Stück/VE; 120 VE/Pal.)

EAN-Code: 4015995905809

2,5-Liter-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907124

5-Liter-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995905595

10 -Liter-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995905601