

# TECHNISCHES MERKBLATT

## SYCOFIX Grundierfarbe weiss

### Anwendung

SYCOFIX Grundierfarbe weiss dient als optimaler Grundanstrich für nachfolgende Putz- und Anstricharbeiten sowie für Wandbeschichtungen aus Naturfasern.

### Eigenschaften

- ausgezeichnetes Deckvermögen
- ergibt matte, griffige Oberfläche sowie gleichmäßigen weißen Untergrund
- ergibt optimale Haftbrücke
- für innen und außen
- lösmittelfrei
- scheuerbeständig
- mit Sophia Color Plus Konzentrat einfärbbar
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für 5 – 6 m<sup>2</sup>

### Geeignete Untergründe

Beton, Putz, Mauerwerk  
Gipskartonplatten  
Faserzement- und Hartfaserplatten, Gasbeton  
Mineral-, Dispersions- oder Alkydharzfarbanstriche

### Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen fest, trocken und frei von Trennmitteln sein. Fehlstellen sind mit SYCOFIX Aussen- und Klebspachtel im Außenbereich und mit SYCOFIX System MUR-Super-Haftspachtel im Innenbereich auszugleichen. Stark saugende, sandende oder kreibende Untergründe mit SYCOFIX System Tiefgrund Gel oder SYCOFIX Acryl Tiefgrund Konzentrat Gel vorbehandeln.

Neuputze mindestens 14 Tage austrocknen lassen. Anschließend Neuputze sowie Nachputzstellen mit SYCOFIX Vogelfluat fluatieren und nachwaschen.

Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Glänzende und nicht saugfähige Oberflächen, wie z. B. Ölfarben, mit SYCOFIX Anlauger abwaschen und mit SYCOFIX Putz- und Haftgrund Gel grundieren.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren !

SYCOFIX Grundierfarbe weiss mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Spritzgerät bei Temperaturen oberhalb 5 °C gleichmäßig und deckend auftragen. Bei Bedarf kann SYCOFIX Grundierfarbe weiss durch Zusatz von 5-10 % Wasser auf die gewünschte Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 6 - 8 h können nachfolgende Beschichtungen folgen.

SYCOFIX Grundierfarbe weiss kann mit max. 3 % Sophia Color Plus Konzentrat abgetönt werden.

### **Hinweise**

Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen.

Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### **Inhaltsstoffe**

Kunstharzdispersion, Wasser, mineralische Füllstoffe, Quarzsand, Titandioxid, Konservierungsmittel und Additive

### **Lagerung**

Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Kühl, jedoch frostfrei in original geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate lagerfähig.

### **Entsorgung**

Eingetrocknete Reste bzw. abgebundenes Material über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

### **Ergiebigkeit**

5 Liter ausreichend für 25 - 30 m<sup>2</sup>

10 Liter ausreichend für 50 - 60 m<sup>2</sup>

### **Verpackung**

5-l-Gebinde (1 Stück/VE, 56 Stück/Palette)

EAN-Code 1 : 4015995901344

10-l-Gebinde ( 1 Stück/VE, 27 Stück/Palette)

EAN-Code 2 : 4015995901351

### **Decopaint-Richtlinie 2004/42**

Kategorie: A/a

max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)

max. VOC-Wert des Produktes: 10 g/l