Technisches Merkblatt

Sycofix® Tapeziergerätekleister 1:20

Verwendung

SYCOFIX® Tapeziergerätekleister 1:20 ist ideal geeignet zum Verkleben von Raufaser-, Präge-, Vinyl-, Struktur-, Spezial- und schweren Tapeten sowie von papierkaschierten Glasgewebetapeten, Textiltapeten, Vliestapeten mit glatter und geprägter Rückseite, Makulaturtapeten und Renoviervlies (z.B. SYCOFIX System Renovier- und Saniervlies 130).

Eigenschaften

- speziell geeignet für Tapeziergeräte sowie auch für Bürstenauftrag
- hoher Festkörperanteil durch Ansatz 1:20 für optimale Klebkraft
- nach 5 Minuten verarbeitungsfertig
- hervorragende Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- leichte Korrekturmöglichkeit bei hoher Anfangshaftung
- kalk- und zementbeständig
- Ergiebigkeit: 500g ausreichend für bis zu 10 Rollen Tapete oder 3 Rollen Raufaser

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, fest und trocken sein. Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extrastark optimal geeignet.
Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten.
Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel.
Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit SYCOFIX® System Tiefgrund Gel vorbehandeln. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.
Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten wird SYCOFIX® Tapetenwechselgrund empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.
Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit SYCOFIX® Tapezier- und Grundierweiß zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

Verarbeitung

Kleisteransatz:

SYCOFIX® Tapeziergerätekleister 1:20 unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einrühren und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 5 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren.
SYCOFIX® Tapeziergerätekleister 1:20 ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:

Kleister gleichmäßig und ausreichend auf die zugeschnittenen Tapetenbahnen auftragen und diese zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete verkleben und mit Tapezierbürste oder –walze blasenfrei andrücken. Bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und vielen anderen Wandbelägen ist der Kleisterauftrag direkt auf den Untergrund möglich.
Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.
Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen zur Erhöhung der Endklebkraft der Zusatz von zwei Eimer a 1 kg SYCOFIX® Wandbelagskleber auf 10 Liter angerührte Kleisterlösung empfehlenswert.
Bei der Verklebung von Vliestapeten ist auf diesen Zusatz zu verzichten, da sonst das spätere trockene Abziehen der Tapeten stark erschwert ist.
Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem Tuch zu entfernen.
Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.
Hinweis: Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, SYCOFIX Anti-Schimmel-Zusatz der Kleisterlösung beizumischen.

Ansatzverhältnis

Verwendung	**Wassermenge**	**Ergiebigkeit**
Vorkleistern	20 Liter	ca. 200 m^2
Raufasertapeten	10 Liter	ca. 50 m^2 2 -3 Rollen zu 17,5 m^2
Vinyl-,Struktur-, Vlies-, Präge-, Makulaturtapeten, Renoviervlies, schwere Tapeten	10 Liter	ca. 50 m^2 10 Rollen zu 5 m^2

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Lagerung

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.

Verpackung

500 –g – Schachteln (20 St. / VE; 24 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995905366