

Anwendung

SYCOFIX® Haftputzgips ist ein werkseitig vorgemischter Trockenmörtel auf Gipsbasis mit Haftzusätzen.

SYCOFIX® Haftputzgips ist optimal einsetzbar für die Handverarbeitung zur Herstellung von einlagigen Innenputzen auf allen Wand- und Deckenflächen mit unterschiedlicher Beschaffenheit der Oberfläche und unterschiedlichem Saugverhalten, optimal auf rauen Betonflächen.

SYCOFIX® Haftputzgips ist auch hervorragend geeignet für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern gemäß DIN V 18550. Es ist die VOB Teil C, DIN 18350 zu beachten!

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Haftvermögen
- hohe Ergiebigkeit
- bestens für Reparaturarbeiten geeignet
- leicht und sicher zu verarbeiten

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, formstabil, staub- und frostfrei sein. Sinterschichten sowie Rückstände und Verunreinigungen jeder Art sind zu beseitigen. Stark saugende Untergründe oder Mischmauerwerk sind vor dem Verputzen mit **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel** im Verhältnis 1:2 vorzubehandeln. Schwach oder nichtsaugende Untergründe mit **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel** unverdünnt vorbehandeln.

Verarbeitung

20 kg **SYCOFIX® Haftputzgips** mit 12 - 14 Liter Wasser mischen. (Fremdmaterial darf nicht zugemischt werden.) **SYCOFIX® Haftputzgips** innerhalb von 20 Minuten aufziehen und ebnen.

Nach dem Anziehen die Oberfläche leicht annässen, filzen und glätten oder strukturieren. Falls zweilagig geputzt werden muss, so ist die erste Lage in noch weichem Zustand gut schwalbenschwanzförmig aufzukämmen. Nach Erhärtung dieser die zweite Lage in Richtung der Kammrillen auftragen.

Nach Fertigstellung des Innenputzes ist eine ausreichende Lüftung notwendig, damit das überschüssige Anmachwasser schnell verdunstet.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5°C liegen.

Werkzeuge und Gefäße sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Technische Daten

Verarbeitungsdauer:	ca. 100 Minuten
Putzdicke:	einlagig 8 – 25 mm
mittlere Putzdicke auf Beton:	10 mm

Ergiebigkeit

Die angegebenen Daten können je nach Untergrund, Umgebungstemperatur und Verarbeitungsbedingungen abweichen.

ca. 25 qm bei 1 mm Schichtdicke
ca. 2,5 qm bei 10 mm Schichtdicke

Lagerung

bei trockener Lagerung ca. 9 Monate im original verschlossenen Gebinde lagerfähig

Gefahrenhinweis:

Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Einatmen von Staub vermeiden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.
Enthält: Portlandzement; GISCODE ZP1

Verpackung

20-kg-Sack (1 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995905816