

SYCOFIX® MULTI – Spachteln & Kleben

Verwendung

SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben ist ein hoch kunstharzvergüteter und faserverstärkter Kleber und Spachtel für den Innen- und Außenbereich. Er ist ideal zum Kleben von Fliesen, Kacheln, Mosaik, Hartschaumplatten, Gipsbauplatten, Glasfaser- und Mineralfaserplatten geeignet. Er ist auch hervorragend als standfeste Spachtel- und Ausgleichsmasse einsetzbar.

Eigenschaften

- optimale Anfangshaftung
- sehr gutes Füllvermögen
- sehr hohe Endklebkraft
- rissfrei aushärtend auch in höheren Schichtstärken
- schleif- und überstreichbar

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Staub und Trennmitteln sein. Loser Putz, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und alte Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit **SYCOFIX® SystemTiefgrund Gel** vorbehandeln. Metallteile vor Korrosion schützen. Hierzu ist **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** optimal geeignet.

Verarbeitung

SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben kann mit Spachtel, Glättkelle oder bei Klebearbeiten mit einem Zahnschachtel aufgetragen werden. Je nach Anwendung ist **SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben** mit unterschiedlichen Materialien zu mischen, welche in nachfolgender Tabelle aufgeführt sind:

Anwendung

Mischungsverhältnis/ Zusätze

Verklebung von Holz-, Pressspan-, Hartfaser-, Gipskarton- u. Styropordeckenplatten

ohne Zusatz

Verklebung von Hartschaum-, Mineralfaser-u. Kunststoffplatten sowie keramische Beläge

1 kg **SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben** + 0,2 kg Portlandzement

als standfeste Spachtel- und Ausgleichsmasse

1 kg **SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben**
+ 0,5 Liter Wasser
+ 1 kg Portlandzement

SYCOFIX® MULTI – Spachteln & Kleben

als Füllmasse **1 kg SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben + 0,68 kg Sand**
(Körnung 0,5-0,7 mm)

im Außenbereich und in Feuchträumen **1 kg SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben + 0,1–0,2 kg**
Portlandzement

Bei Verklebungen muss mindestens eine Klebefläche saugfähig sein. Der Auftrag erfolgt auf die Rückseite der zu verklebenden Platten entweder in Strangform, punktförmig oder bei glatten Untergründen mit einem Zahnpachtel (Zahnung B2). Nach Auftrag sind die Platten sofort zu verkleben.

Beim Verspachteln von tiefen Löchern und größeren Schadstellen ist ein mehrlagiger Auftrag empfehlenswert. Dabei soll die Schichtstärke pro Auftrag max. 3 mm betragen. **SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben** ist nach ca. 1-2 Stunden oberflächentrocken, nach ca. 24 Stunden griffest und nach ca. 7 Tagen (in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Untergrundes und des Zementanteiles) ausgehärtet. Der Spachtel trocknet hellbeige auf. Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb 10 °C liegen. Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

Strangverklebung	1 kg ausreichend für ca. 0,3 - 0,5 m ²
Flächenverklebung (Zahnpachtel B2)	1 kg ausreichend für ca. 0,4 - 0,7 m ²

Der exakte Materialbedarf ist durch eine Probebeschichtung am Objekt zu ermitteln.

Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Resten eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

Inhaltsstoffe

Styrolacrylatdispersion, Calciumcarbonat, organische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Besondere Hinweise

Nicht bei starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Auf Grund der hohen Festigkeit von **SYCOFIX® MULTI-Spachteln & Kleben** dürfen weiche Kalkmörtelputze (PI) nicht damit überarbeitet werden. Er ist nicht geeignet zur Überarbeitung von elastischen

SYCOFIX® MULTI – Spachteln & Kleben

Beschichtungen oder von befahrbaren horizontalen Oberflächen und Böden mit erhöhten Anforderungen (z.B. Industrieböden).

Der Feuchtigkeitsgehalt zementgebundener Untergründe darf 4 % nicht überschreiten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Beim Schleifen Schutzbrille tragen.

Verpackung

4-kg-Eimer (1 Stück/ VE)

EAN-Code: 4015995907049

12,5-kg-Eimer (1 Stück/VE; 24 Stück/Pal.)

EAN-Code: 4015995907001