

SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel

Anwendung

SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel ist optimal zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken aus Beton, Gasbeton, Stein, Mauerwerk, Kalk-, Gips- und Zementputz sowie zum Ausfugen und Verspachteln von Leichtbau- und Gipskartonplatten mit Zusatz von Trägermaterial (**SYCOFIX® Maler- und Renoviervlies**) im Innenbereich geeignet. **SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel** findet auch Anwendung zur Verklebung von Hartschaum-Bauplatten und Vollgipsplatten, zum Verdübeln und Einsetzen von Halterungen, für Stuckarbeiten sowie zum Formen und Modellieren.

Eigenschaften

- optimal verarbeitbar und schleifbar
- auf "0" ausziehbar
- bis 15 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- 60 Minuten verarbeitbar
- brennt nicht auf, fällt nicht ein
- härtet rissfrei aus
- hoher Weißgrad
- für Innen
- auf Naturgipsbasis und celluloseverstärkt

Untergrundvorbehandlung

Zuerst muss eine Untergrundprüfung erfolgen, um festzustellen, ob der Untergrund für die vorgesehene Leistung wie z.B. Tapezieren, Streichen, Putzen u.ä. geeignet ist. Ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen Prüfverfahren finden Sie in unserem Anwendungsratgeber auf den Seiten 4-7.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (wie z.B. Schalöl) sein. Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark optimal** geeignet. Stark saugende und sandende Untergründe müssen, um einen optimalen Halt der Spachtelmasse zu gewährleisten, mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** behandelt werden.

Verarbeitung

Um die optimale Verarbeitung zu erreichen, sind saubere Anrührgefäße sowie sauberes Wasser zu verwenden.

1 kg **SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel** mit 650 ml Wasser bzw. 1,8-2,0 Volumenteile **SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel** kräftig durchzurühren, wonach die Verarbeitung beginnen kann.

SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel

Beim Einsatz von mechanischen Rührgeräten sind unbedingt **langsame Drehzahlen** zu verwenden.

SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel wird mit Glättkelle bzw. mit geeignetem Spachtelwerkzeug auf die gewünschte Stelle aufgetragen. Bei der Verspachtelung von Gipskartonplatten, Ständerwänden u.ä. ist das Einlegen von **SYCOFIX® Maler- und Renoviervlies** notwendig.

Durch die günstige offene Zeit ist eine optimale Verarbeitung sowie die Anmischung größerer Mengen möglich. Nach dem Spachtelauftrag ist eine Trockenzeit von 6-8 Stunden einzuhalten, bevor die nachfolgenden Arbeiten beginnen können. Die Trockenzeit wird durch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit.

Unebenheiten können noch vor der vollständigen Trocknung mit einem nassen Schwammbrett leicht beseitigt werden. Nach vollständiger Trocknung ist **SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel** optimal schleifbar.

SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel stellt einen sehr guten Anstrichträger für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten dar. Eine vollflächige Grundierung der Wand- bzw. Deckenflächen vor den Nachfolgearbeiten ist durchzuführen.

Dazu sind die Produkte **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** oder **SYCOFIX® Acryl- Tiefgrund Konzentrat Gel** zu verwenden.

Im Falle von Tapezierarbeiten z.B. auf Gipskarton ist die Verwendung von **SYCOFIX® Tapetenwechselgrund** vorteilhaft, da das spätere problemlose trockene Abziehen der Tapete erreicht wird.

Für das Egalisieren farblicher Unterschiede am Untergrund ist das Streichen mit **SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund** notwendig, besonders bei der Verarbeitung von Vliestapeten und Edelputzen.

Technische Daten

Ergiebigkeit: 1 m²/ kg /bei 1mm Schichtstärke

Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1

Hinweise:

Die Verarbeitung sollte oberhalb 10°C erfolgen.
Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

auf Lattenrosten in trockenen Räumen
9 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Glätt- und Füllspachtel

Version: 1.1

Verpackung

10-kg-Sack (1Sack/VE, 60 Sack/Palette)
EAN-Code : 4015995907841

25-kg-Sack (1Sack/VE, 40 Sack/Palette)
EAN-Code : 4015995907834