

Verwendung

SOPHIA® Kreativspachtel ist ideal geeignet für hochwertige Glätte- und Marmorieretechniken an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Er ist ideal anwendbar zur optischen Betonung von Teilflächen, z. B. Wandspiegel, Sockel, Fenster- und Türeinfassungen u.ä.

SOPHIA® Kreativspachtel ist auch in Bädern und Feuchträumen einsetzbar.

Geeignete Untergründe sind feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement- und Gipsbasis, Beton, Gipskartonplatten sowie tragfähige Beschichtungen.

Eigenschaften

- ergibt sehr glatte Oberflächen mit mediterranem Flair
- Glanzgrad: matt bis glänzend, je nach Arbeitstechnik
- atmungsaktiv, feuchteregulierend
- abtönbar mit Sophia Color Plus Konzentraten
- auf „0“ ausziehbar

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, glatt, fest, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.

Nichthaftende Altanstriche sowie Leimfarben und Kalkanstriche restlos entfernen.

Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Tiefe Risse, Löcher und Fugen sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel** zu füllen und zu glätten. Bei unebenen oder ungleichmäßig strukturierten Untergründen ist eine Ausgleichsspachtelung mit **SYCOFIX® System Fertigspachtel leicht** erforderlich. Bei mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken verschmutzten Flächen sind mindestens zwei Grundanstriche mit **SYCOFIX® Isolierweiß LF** durchzuführen.

Verarbeitung

Grundsätzlich einen Voranstrich mit **SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund** durchführen, um eine farblich einheitliche und griffige Fläche zu erhalten. Nach einer Trockenzeit von ca. 6 Stunden kann dann **SOPHIA® Kreativspachtel** aufgetragen werden.

Zum Anrühren von **SOPHIA® Kreativspachtel** 2,2 Liter sauberes, kaltes Wasser bis zur vorgegebenen Markierung in den Eimer füllen. Anschließend den Spachtel langsam zugeben und unter Rühren vorzugsweise mit einem elektrischen Rührgerät zu einer homogenen, geschmeidigen Masse verarbeiten. Bei der Verwendung von elektrischen Rührgeräten sind niedrige Drehzahlen zu verwenden!

Nun kann **SOPHIA® Kreativspachtel** mit einem geeigneten Spachtel (z.B. **SYCOFIX® Doppelblatt Flächenspachtel**) auf den vorbereiteten glatten Untergrund in mindestens 2-3 Arbeitsgängen aufgebracht werden. Dabei den Spachtel dünn und kreuzweise (Fleckspachtelung) auftragen und scharf abziehen. Für eine lebendige Struktur den Ansatzwinkel ständig variieren. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis eine

geschlossene Fläche entsteht. Wahlweise kann auch die erste Spachtelschicht vollflächig ausgeführt werden. Es wird nass in nass gearbeitet und es können je Arbeitsgang unterschiedliche Einfärbungen mit **SOPHIA® Color Plus Konzentraten** verwendet werden. Für pastellfarbene Abtönungen müssen eine Flasche a 30 ml und für intensivere Farbtöne zwei Flaschen a 30 ml SOPHIA Color Plus Konzentrat zum angerührten Spachtel zugemischt werden.

Nach dem letzten Arbeitsgang mittels Edelstahl-Glättkelle (z.B. **SYCOFIX® Glättkelle**) die Fläche leicht glätten.

Nach ca. 30 – 40 Minuten wird dann die Fläche mit einem Japanspachtel (möglichst aus Kunststoff) unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen oder unsystematisch kreuz und quer poliert. Dadurch entsteht eine glatte Fläche mit marmorisiertem Ambiente. Für das perfekte Gelingen empfehlen wir unser Anwendungsvideo auf YouTube anzusehen!

Auftrag und Glättvorgang erfolgen von oben nach unten.

Die Trockenzeit beträgt ca. 48 Stunden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweise:

Es ist empfehlenswert, eine Probefläche von mindestens 0,5 qm anzulegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Vor der Beurteilung muss die Probefläche gut durchgetrocknet sein.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei, in gut geschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Ergiebigkeit

5 kg ausreichend für bis zu 2-3 m²

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrocknete Farbreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Inhaltsstoffe

Marmormehle, Kalkdihydrat, Titandioxid, Additive

Kennzeichnung

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.



TECHNISCHES MERKBLATT

SOPHIA® Kreativspachtel

Version: 1.1

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT

MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Verpackung

5-kg-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907148