

Anwendung

SYCOFIX® Sockel- und Dachfarbe ist eine hochdeckende, wetterfeste und lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe. Sie ist optimal geeignet zur Beschichtung von Haussockel und Dachziegeln, Faserzementplatten und-schindeln sowie für dekorative Anstriche auf Wandflächen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Deckvermögen
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
- wetterbeständig nach DIN 18363
- UV-beständig
- hochdiffusionsfähig
- matt
- alkalibeständig
- lösungsmittelfrei
- Farbtöne: steingrau, schiefergrau, sandsteingelb, ziegelrot, dunkelbraun
- Ergiebigkeit: 5 Liter ausreichend für 30 m²

Untergründe

Beton, Putz, Mauerwerk, vorhandene Anstriche, Eternit, Ziegel, Faserzementplatten sowie Wand- und Deckenflächen, welche üblicherweise mit Farbe bestrichen werden.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit **SYCOFIX® Aussen- und Klebspachtel** zu füllen und zu glätten.

Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorbehandeln. Stark abgewitterte Faserzementplatten sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** oder auch mit lösemittelhaltigem Tiefgrund zu behandeln, dabei sind freiverbaute Platten beidseitig zu grundieren. Neue ungestrichene Putze mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.

Schimmelbefallene Flächen im Innenbereich mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** vor dem Anstrich behandeln. Mit Grünbelägen oder Algen bewachsene Flächen sind mit **SYCOFIX® Grünbelag Entferner Konzentrat** zu behandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX® Sockel- und Dachfarbe mit Bürste, Pinsel, Rolle oder Airlessgerät gleichmäßig auftragen. Nach einer Trockenzeit von 1-2 Stunden ist **SYCOFIX® Sockel- und Dachfarbe** oberflächentrocken; nach ca. 8 Stunden überstreichbar und nach 24 Stunden regenfest. Die Verarbeitungstemperatur sollte oberhalb +5 °C liegen.

Sollen Sockel bzw. Dachziegel bestrichen werden, welche bereits mit Algen oder Schimmel bewachsen waren, so ist eine Flasche a 250 ml **SYCOFIX® Anti-Schimmel Zusatz** der Farbe beizumischen, um einen nachhaltigen Schutz zu erreichen.
Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Anstrichaufbau:

1. Untergrund entsprechend vorbereiten
2. 1x Grundanstrich mit **SYCOFIX® Sockel- und Dachfarbe** -verdünnt mit ca.5% Wasser
3. 1 – 2 Deckanstriche mit **SYCOFIX® Sockel- und Dachfarbe** unverdünnt

Besondere Hinweise:

Zur Gewährleistung einer guten Haftung des Anstriches im Sockelbereich ist dieser unbedingt vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von innen zu schützen!

SYCOFIX® Sockel- und Dachfarben sind untereinander mischbar und ausgezeichnet zum Abtönen weißer Dispersionsfarben geeignet.

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymerisat-Dispersion, Titandioxid und anorganische Buntpigmente, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut verschlossenen Gebinden 24 Monate lagerfähig.

Verpackung

2,5-l-Gebinde steingrau (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907254

5-l-Gebinde steingrau (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995901924

2,5-l-Gebinde schiefergrau (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907261

5-l-Gebinde schiefergrau (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995901931

2,5-l-Gebinde sandsteingelb (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907797

5-l-Gebinde sandsteingelb (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995906820

2,5-l-Gebinde ziegelrot (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907278

5-l-Gebinde ziegelrot (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995901948

2,5-l-Gebinde dunkelbraun (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907780

5-l-Gebinde dunkelbraun (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995901955

Kennzeichnung

Decopaint-Richtlinie 2004/42

nur gültig für die Farben ziegelrot und dunkelbraun

Kategorie:	A/c
max. EU-VOC-Grenzwert:	40 g/l (2010)
max. VOC-Wert des Produktes:	39 g/l