

## Anwendung

**SYCOFIX® Systemkleister** - der optimale Kleister für sichere Verklebungen auf allen Untergründen, welche üblicher Weise zum Tapezieren vorgesehen sind sowie auf neu geputzten Flächen mit allen Raufasertapeten, Struktur-, Präge-, Vinyl- und Spezialtapeten, Vliestapeten mit geprägter Rückseite, Renoviervlies (z.B. **SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130**) Glasgewebetapeten und Makulaturtapeten.

## Eigenschaften

- in 15 Minuten gebrauchsfertig
- sehr hohe Klebkraft
- ideale Grundierung für Neuputzflächen
- für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- optimal in Kleistergeräten verarbeitbar
- auch für Spritzgeräte geeignet
- hervorragend geeignet für Deckenverklebungen
- gute Korrigierbarkeit bei hoher Anfangshaftung
- hohe Naßklebekraft und hohe Feuchtfestigkeit
- besonders staubarm

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen.

Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal** geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten.

Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorbehandeln.

Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten wird **SYCOFIX® Tapetenwechselgrund** empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit **SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund** zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

### **Neuputze:**

Neuputze müssen trocken und tragfähig sein. Zur Regulierung der Saugfähigkeit sind Neuputze mit **SYCOFIX® Systemkleister** zu grundieren. Unebene und raue Putzoberflächen sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu glätten.

**Verarbeitung**

***Kleisteransatz:***

Den Dosierbecher mit **SYCOFIX® Systemkleister** bis zur Markierung füllen und unter kräftigem Rühren in die lt. Tabelle angegebene Wassermenge einrühren und ca. 1 Minuteiterrühren. Nach 15 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren.

**SYCOFIX® Systemkleister** ist nun gebrauchsfertig.

***Ansatzverhältnis und Ergiebigkeit:***

<b>Verwendung</b>	<b>Wassermenge</b> bei Dosierung von 500g Systemkleister	<b>Ergiebigkeit</b>
Vorkleistern	10 Liter	ca. 60 m <sup>2</sup>
alle Raufasertapeten und Kleistergerät	9 Liter	ca. 45 m <sup>2</sup> 3 - 4 Rollen zu 13,25 m <sup>2</sup> oder 2 - 3 Rollen zu 17,7 m <sup>2</sup>
Vinyl-, Struktur-und Prägetapeten, Textiltapeten, Spezialtapeten, Makulaturtapeten	9 Liter	ca. 45 m <sup>2</sup> 9 Rollen zu 5 m <sup>2</sup>
geprägteVliestapeten, Renoviervlies, Glasgewebetapeten	6,7 Liter	ca. 27 - 34 m <sup>2</sup> 6 - 7 Rollen zu 5 m <sup>2</sup>

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

***Tapezieren:***

***Raufaser-, Vinyl-, Struktur-, Präge- und Spezialtapeten:***

Kleister gleichmäßig und ausreichend mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Tapetenbahnen auftragen und zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete verkleben und mit Tapezierbürste oder -walze blasenfrei andrücken.

Die Weichzeit richtet sich nach den Angaben des Tapetenherstellers.

Nachfolgearbeiten erst nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) durchführen.

***geprägte Vliestapeten, Renoviervlies und Glasgewebe:***

Den Kleister mittels Rolle oder Quast gleichmäßig in Bahnbreite satt auf die Wand auftragen und die Vlies- bzw. Gewebepapieren in das noch feuchte Klebstoffbett einlegen. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit einer Tapezierrolle oder Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Nachfolgearbeiten (z.B. Streicharbeiten) können erst nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) durchgeführt werden.

***Hinweise:***

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem Tuch zu entfernen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Zusatz** der Kleisterlösung beizumischen.

**Lagerung**

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

**Verpackung**

500-g-Schachtel  
EAN-Code: 4015995903034

6-kg-Gebinde  
EAN-Code: 4015995905588