

SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel

Verwendung

Sycofix® Alleskönner Spezialspachtel ist optimal geeignet zum Verspachteln und Glätten von allen mineralischen Untergründen wie z.B. Fassaden-, Wand- und Deckenflächen aus Kalk -, Zement- und Gipsputz, Kunstharzputze, Faserzementplatten, Beton und Mauerwerk, glasierten Fliesen, Ölsockel und ähnlichen nichtsaugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Sycofix® Alleskönner Spezialspachtel ist auch im Nassbereich wie in Duschkabinen und Bädern einsetzbar.

Eigenschaften

- hervorragende Haftfestigkeit
- spannungsarm und rissfrei in allen Schichtstärken
- auf Null ausziehbar
- schleif-, filz- und überstreichbar
- hoch kunstharzvergütet

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.

Alte, nicht festhaftende Anstriche und Tapeten sind restlos zu entfernen.

Dazu ist **Sycofix® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Lose Putze entfernen. Neue Putze müssen mindestens 14 Tage ausgehärtet sein.

Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit **Sycofix® System Tiefgrund Gel** vorbehandeln.

Vor der Überspachtelung von alten und glasierten Fliesen sowie Ölsockel sind diese gründlich zu reinigen, so dass ein tragfähiger, sauberer und griffiger Untergrund entsteht.

Dazu ist **Sycofix® Entfetter und Anlauger** optimal geeignet.

Voranstriche oder Grundiermittel sind nicht erforderlich.

Verarbeitung

Für eine optimale Verarbeitung nur saubere Anrührgefäße und sauberes, kaltes Wasser verwenden!

5 kg **Sycofix® Alleskönner Spezialspachtel** in 2,3 Liter Wasser einstreuen und kräftig umrühren, so dass eine geschmeidige, klumpenfreie Spachtelmasse entsteht.

Die angerührte Spachtelmasse ist ca. 30 Minuten verarbeitbar und kann sofort in der gewünschten Schichtstärke aufgetragen werden. Die Trockenzeit beträgt

ca. 24 Stunden in Abhängigkeit von Schichtstärke, Untergrund- und Umgebungstemperatur.

Bei der Überspachtelung von Wandfliesen ist die angerührte Spachtelmasse zunächst in den Fliesenfugen vorzuspachteln. Anschließend kann die vollflächige Verspachtelung der Wandfliesen mittels Glättkelle erfolgen. Sollten sich nach Trocknung der verspachtelten Fläche noch Fliesenfugen abzeichnen, so ist nach Trocknung der ersten Spachtelschicht (ca. 12 Std.) ein zweiter Spachtelauftrag erforderlich.

SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel

Vorhandene Unebenheiten können nach ca. 50 Minuten durch feuchtes Nachglätten oder Filzen beseitigt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von + 5 °C liegen.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Abbindezeit.

Nachfolgearbeiten wie Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten sind in üblicher Arbeitstechnik möglich.

Vor Nachfolgearbeiten ist eine Grundierung der Spachtelschicht nicht erforderlich.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweis: Sycofix® Alleskönner Spezialspachtel ist nicht für den Dauernassbereich geeignet!

Ergiebigkeit

1,1 kg Pulver ausreichend für ca. 1 m² bei 1mm Schichtstärke

Lagerung

Kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Kennzeichnung

Gefahr: Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält Portlandzement ; GISCODE ZP1

Verpackung

5-kg-Sack (4 St./VE)
EAN-Code: 4015005906059

20-kg-Sack (1 St./VE)
EAN-Code: 4015995906066