

## Anwendungsgebiete

**SYCOFIX® Blitzzement** ist optimal geeignet zum teilflächigen Spachteln, zum Reparieren von Mauerausbrüchen, Treppenstufen und Podesten, zum Verfüllen von Fugen, Rissen und Löchern sowie für das schnelle Fixieren und Befestigen von Bauteilen, wie Dübel, Stifte, Scharniere, Regalträger, Konsolen, Geländer, Rohrschellen, Schilder, Schalterdosen u.v.m. SYCOFIX Blitzzement ist auch für die direkte Verlegung von keramischen Bodenbelägen geeignet und als Wand- und Bodenspachtelmasse im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

## Geeignete Untergründe

- Zement- und Schnellzementestriche
- Gipsgebundene Estriche
- Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet)
- Kalk, Gips- und Zementputz
- Beton und Gasbeton
- Mauerwerk
- Altuntergründe wie keramische Beläge, Natursteinbeläge und Terrazzo
- Untergründe mit alten Farbanstrichen

## Eigenschaften

- schnellabbindender Reparaturmörtel
- hohe Standfestigkeit
- witterungsbeständig
- Auftragsstärke bis max. 30 mm
- Verarbeitungszeit: ca. 3 Minuten
- oberflächentrocken nach 5 Minuten
- belastbar nach ca. 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: 70 - 75 °C

## Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte, lose und verbundschwache Spachtelschichten mechanisch entfernen. Alte Farbanstriche aufrauen oder entfernen. Alte Nutzböden wie keramische Fliesen anschleifen.

Den Untergrund gut vornässen. Stark sandende und kreidende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** grundieren. **SYCOFIX® Blitzzement** nicht auf gefrorenen Untergrund verarbeiten.

## Verarbeitung

1,5 kg **SYCOFIX® Blitzzement** in 0,3 Liter sauberes, kaltes Wasser einrühren und unmittelbar danach verarbeiten, da der angerührte **SYCOFIX® Blitzzement** in ca. 3- 5 Minuten erhärtet. Es ist nur so viel **SYCOFIX® Blitzzement** anzurühren, wie in ca. 3 Minuten verarbeitet werden kann. Bei höheren Temperaturen ist ein Nachnässen von frischen Mörtelstellen empfehlenswert. Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

## Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.  
Kann die Atemwege reizen.

## Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Einatmen von Staub vermeiden.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Portlandzement  
GISCODE ZP1  
Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

## Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

## Lagerung

Kühl und trocken im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

## Verpackung

1,5-kg-Tüte (8 Stück/VE, 60 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995900804

5-kg-Sack (4 Stück/VE)  
EAN-Code: 4015995907155