

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse

selbstnivellierende gipshaltige Spachtelmasse

Anwendung

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ist hervorragend geeignet zum Ausgleichen und Nivellieren von allen gipsbasierten Untergründen (Gips-Estriche) sowie auch von Zement- und Betonfußböden.

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse dient zur Herstellung von ebenflächigen, glatten, schnellbelastbaren und ansatzfreien Reparaturflächen.

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ist der ideale Untergrund zur Verklebung von textilen Bodenbelägen.

Eigenschaften

- in Schichtstärken bis ca. 5mm, gestreckt bis max. 20 mm verarbeitbar
- nach 2 Stunden begehbar
- nach 24 Stunden voll belastbar
- geeignet für Stuhlrollen ab 1 mm Schichtstärke
- sehr emissionsarm
- kunstharzvergütet

Ergiebigkeit:

ca. 18 m² bei 1mm Schichtdicke

ca. 9 m² bei 2 mm Schichtdicke

ca. 4,5 m² bei 4 mm Schichtdicke

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen tragfähig, dauertrocken, rissfrei, formstabil und frei von Trennmitteln sein. Sie müssen den Anforderungen der VOB DIN 18365 entsprechen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden!

Größere Risse sind mit **SYCOFIX® Blitzement** zu beseitigen.

Saugende und sandende Untergründe sowie Anhydritestriche mit **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel** im Verhältnis 1:2 vorbehandeln.

Verarbeitung

Zunächst 7 Liter sauberes kaltes Wasser in einen sauberen Anmischeimer füllen und anschließend den gesamten Sackinhalt (25 kg) langsam einrühren bis eine gleichmäßige, klumpenfreie, fließfähige Konsistenz erreicht ist. Bei Schichtstärken größer als 5 mm ist die Zugabe von 15 kg Quarzsand (Körnung 0,7–1,2 mm) erforderlich.

Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals gut durchrühren. Bei der Verwendung von elektrischen Rührgeräten sind **unbedingt niedrige Drehzahlen** zu verwenden.

Anschließend **SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse** auf den vorbereiteten Untergrund gießen und mit einer Glättkelle verteilen. In den Randbereichen kann der Verlauf mittels

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse selbstnivellierende gipshaltige Spachtelmasse

Glättspachtel gefördert werden.

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ist ca. 30 min bei 20 °C verarbeitbar. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit. Vor dem Auftragen von **SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse** ist an den Wänden eine ausreichende Dehnungsfuge aus elastischen Randdämmstoffen anzubringen.

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ist bei einer Schichtstärke von 2 - 4 mm nach 2 Stunden begehbar. Nach ca. 24 Stunden ist SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse verlegereif.

Die Restfeuchtigkeit bei 5 mm Schichtstärke darf 0,5 % nicht übersteigen.

Vor der Verlegung von diffusionsgeschlossenen Bodenbelägen ist eine Trockenzeit von 24 Stunden einzuhalten. Bei der Verarbeitung in Räumen mit Fußbodenheizungen ist diese erst nach 24 Stunden in Betrieb zu nehmen. Das Trockenheizen ist nicht zulässig!

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ist nach Durchtrocknung für die Belastung durch Stuhlrollen nach DIN 68131 geeignet.

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ergibt eine hervorragend glatte Oberfläche. Bei der Verarbeitung von **SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse** sind direkte Sonneneinstrahlung sowie Zugluft zu vermeiden. Die Verarbeitung sollte bei Fußbodentemperaturen von mindestens 10 °C und Lufttemperaturen bis maximal 30 °C erfolgen.

Für die nachfolgende Verlegung von Fußbodenbelägen ist **SYCOFIX® Universal-Fußbodenbelagskleber** zum dauerhaften Verkleben bzw. **SYCOFIX® Universal-Bodenbelagsfixierung** oder **SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagsfixierung** zur optimalen Fixierung der Bodenbeläge zu verwenden (Systemgarantie).

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Für die intensive und hautschonende Reinigung der Hände empfehlen wir **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein**.

Hinweise :

Achtung, bei Schichtstärken größer als 5 mm ist eine Feuchtigkeitsmessung dringendst erforderlich!

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ist nicht für den Dauernassbereich geeignet!

Entsorgung

Nur restentleerte, rieselfreie Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse ist bei trockener, kühler Lagerung 6 Monate lagerfähig.

Verpackung

25-kg-Sack (40 Sack/Palette)
EAN-Code : 4015995901481