

Verwendung

SOPHIA® Flüssige Raufaser ist eine weiße Wand- und Deckenfarbe für strukturgebende Innenanstriche mit dekorativer Raufaseroptik. Sie ist für alle glatten, tragfähigen Untergründe wie Gipskarton, Beton, Putz, Mauerwerk und vorhandene Dispersionsfarbanstriche geeignet.

SOPHIA® Flüssige Raufaser ist ideal als Grundanstrich für nachfolgende Anstrichtechniken mit **SOPHIA® Metalleffektfarben**.

Eigenschaften

- sehr gutes Deckvermögen
- diffusionsfähig
- matt aufrocknend
- individuell abtönbar mit **SOPHIA® Color Plus Konzentrat**
- geruchsarm
- lösungsmittelfrei und weichmacherfrei

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein.

Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen.

Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Risse und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** und Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel** zu verspachteln.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** vorzubehandeln. Bei mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken verschmutzten Flächen ist ein Grundanstrich mit **SYCOFIX® Isolierweiß LF** durchzuführen. Bei stark farblich unterschiedlichen Untergründen ist ein Grundanstrich mit **SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund** empfehlenswert. Schimmelbefallene Flächen mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** oder **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Gel** vorbehandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

SOPHIA® Flüssige Raufaser mit Pinsel oder Rolle unverdünnt im Kreuzgang gleichmäßig auftragen. Die Trockenzeit beträgt ca. 4 Stunden. Danach ist **SOPHIA® Flüssige Raufaser** waschfest und überstreichbar. Zur Erzielung einer gleichmäßigen Struktur ist es empfehlenswert, die Farbe zweimal dünn aufzutragen. Vor dem zweiten Farbauftrag muss der erste Anstrich vollständig getrocknet sein. Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen. **SOPHIA® Flüssige Raufaser** kann mit max. 5 % **SOPHIA® Color Plus Konzentrat** abgetönt werden.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Besondere Hinweise

Zur Vermeidung von Ansätzen, nass in nass arbeiten.
Exakten Verbrauch durch einen Probeanstrich ermitteln.

Ergiebigkeit

5 Liter ausreichend für 15 - 20 m² pro Arbeitsgang

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymerisat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Strukturierungsmittel, Wasser, Additive und Konservierungsmittel

Decopaint-Richtlinie 2004/42

Kategorie: A/a
max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)
max. VOC-Wert des Produktes: 5 g/l

Lagerung

Kühl, aber frostfrei im gut geschlossenen Originalgebilde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Eingetrocknetes Material kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

5-Liter-Gebinde (1St./VE)
EAN-Code: 4015995906943