

Verwendung

SYCOFIX® Latex weiß ist eine lösungsmittelfreie, sehr gut deckende Dispersionsfarbe für Innenanstriche auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz- und Holzwerkstoffen, Raufaser, Prägetapeten und festhaftenden Altanstrichen. Sie ist aufgrund des hohen Weißgrades und des ausgezeichneten Deckvermögens auch zur Veredlung von Leimfarben, wie z.B. **SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe**, verwendbar.

Eigenschaften

- ideal für Innen- und Voranstriche
- Nassabriebklasse 3 nach DIN 13300
- Glanzgrad: matt
- wasserverdünnbar
- geruchsarm, diffusionsfähig
- einfärbbar mit Sophia Color Plus Konzentraten
- Ergiebigkeit: 750 ml ausreichend für ca. 7 m² bei einmaligem Anstrich

Untergrundvorbereitung

Alle Untergründe müssen fest, sauber, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Unebenheiten im Untergrund, wie Risse und Löcher, sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR-Super-Haftspachtel** zu glätten und zu schließen. Saugende Putze, Beton und Mauerwerk mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** grundieren. Normal saugende Putze, Betone und Mauerwerk können ohne Vorbehandlung beschichtet werden. Holz- und Holzwerkstoffe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** grundieren. Hartfaserplatten leicht anschleifen und ohne Vorbehandlung streichen. Gipsputze, Gipsbauplatten und Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** grundieren. Raufaser- und Prägetapeten ohne Vorbehandlung streichen. Fettablagerungen an Altanstrichen sind mit **SYCOFIX® Entfetter und Anlauger** abzuwaschen. Glänzende Flächen müssen ebenfalls mit **SYCOFIX® Entfetter und Anlauger** aufgeraut werden. Oberflächen mit Schimmelbefall mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** behandeln. Anschließend **SYCOFIX® Anti Schimmel Zusatz** der Farbe beimischen und die befallenen Stellen damit streichen. Alte Tapeten, Leimfarben und Kalkanstriche sind restlos mit Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** abzuwaschen.

Verarbeitung

SYCOFIX® Latex weiß vor Gebrauch gut umrühren!

SYCOFIX® Latex weiß mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (Airlessgerät) bei Temperaturen oberhalb 5°C gleichmäßig und deckend auftragen. Für einen Grund- bzw. Zwischenanstrich ist **SYCOFIX® Latex weiß** mit max. 10% Wasser zu verdünnen. Der Schlussanstrich erfolgt mit unverdünntem **SYCOFIX® Latex weiß**. Nach einer Trockenzeit von ca. 4-6 Stunden kann mit gleichem Material, nach 24 Stunden mit Kunstharzlacken überstrichen werden. Zur Erhöhung der Deckkraft und Wischfestigkeit von Leim- und Kalkfarben ist der gesamte Doseninhalt auf 3 Liter angerührte Leimfarbe beizumischen. Die veredelte Leim- bzw. Kalkfarbe kann nun wie gewohnt weiterverarbeitet werden.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Titanweiß, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Eingetrocknete Farbreste über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgen.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH201 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.

Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

750-ml-Dose (8 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995901719