

## **Anwendungsgebiete**

**SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung** ist eine hochwertige Fixierung zum vollflächigen Fixieren von PVC- und CV-Belägen, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

**SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung** ist auf Estrichböden, vorhandenen Nutzböden (Parkett, Fliesen, PVC-Beläge u.ä.), Spanplatten sowie auf Natur- und Kunststeinböden hervorragend geeignet.

**SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung** ist für die Belastung durch Fußbodenheizung sowie Stuhlrollen nach DIN 68131 geeignet.

## **Verarbeitungseigenschaften**

- kurze Abluftzeit von ca. 10 Minuten
- hohe Verlegesicherheit
- shampooierfähig
- vom Untergrund wiederaufnehmbar
- stark emissionsarm nach Emissioncode EC 1
- lösungsmittelfrei (Giscode D1)
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für ca. 6 – 10 m<sup>2</sup>

## **Verarbeitung**

### ***Untergrundvorbehandlung***

Die Untergründe müssen sauber, dauertrocken, fest und eben sein. Saugende bzw. sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** zu behandeln. Unebenheiten auf gipsbasierten Untergründen sind mit **SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse**, auf zementhaltigen Untergründen mit **SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** und auf Holzfußböden mit **SYCOFIX® Holzfußbodenausgleichsmasse** auszugleichen.

Alte Beläge müssen fest liegen und von Fett-, Glanz- und Pflegemittelschichten gereinigt werden.

### ***Applikation***

Vor Beginn der Verlegung sind Belag, Klebstoff und Untergrund mindestens 24 Stunden an die Klimabedingungen des Raumes anzupassen, in dem der Belag verlegt werden soll.

Der zugeschnittene Belag ist zur Hälfte zurückzulegen. Anschließend wird **SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung** gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Bei Belägen mit glatter Rückseite erfolgt der Auftrag mit einer Schaumstoffrolle, bei Belägen mit strukturierter Rückseite mit Zahnpachtel A 4. Nach einer Abluftzeit von 10 -20 Minuten wird der Belag eingelegt und gründlich angerieben. Mit der anderen Belaghälfte ist analog zu verfahren. Schwere und dicke Bodenbeläge nach ca. 45 Minuten nochmals gut anreiben.

### **Entfernen des Belages**

Durch vorsichtiges Abziehen vom Rand lässt sich der Belag später wieder lösen. Fixierungsreste mit Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** ca. 30 Minuten einweichen und anschließend mit Bürste oder glattem Spachtel entfernen. Danach den Untergrund nass bürsten und nachwischen.

### **Ergiebigkeit**

#### **glatter Untergrund/glatte Belagrücken**

Auftrag mit Schaumstoffrolle ca. 10 m<sup>2</sup>/ kg

#### **rauer Untergrund/strukturierter Belagrücken**

Auftrag mit Zahnschachtel A 4 ca. 6 m<sup>2</sup>/ kg

### **Inhaltsstoffe**

Wässrige Kunstharzdispersion auf Basis von Acrylsäureester, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

### **Lagerung**

Kühl, jedoch frostfrei, 12 Monate in original geschlossenen Gebinden lagerfähig.

### **Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.  
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

### **Hinweise**

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 10°C betragen.  
Die volle Belastbarkeit ist nach 24 Stunden gegeben.  
Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.



### **Achtung**

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

## SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

### Verpackung

1-kg-Gebinde (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900286

4-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905403

6-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 56 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905458

17-kg-Gebinde (24 Stück/Palette)

EAN-Code : 4015995905410